NOVARESSORT
Z.I. de Montmartre
91 rue de la Croix de Mission
42100 Saint-Etienne
tel : 04 77 81 51 20 fax : 04 77 81 51 21
E-mail : novaressort@novaressort.fr

EQUIVALENCE DES APPELLATIONS

	Europe	Allemagne		France	U.S.A.		Angleterre	Japon
Apellation courante	EN 1652	Din 17662	Werkstoff n°	NF A 51-108	ASTM B103	SAE	BS 2870	JIS H3110
Bronze phosphoreux	Cu Sn 6	Cu Sn 6	2.102	Cu Sn 6P	C 51900		PB102	C5191
UE7P	Cu Sn 8	Cu Sn 9		Cu Sn 9P	C 52100			
Bronze Berilyum	Cu Be 2	Cu Be2 F90	2.1247	Cu Be	C 17200			
Cuivre	Cu ETP	Cu ETP		Cu A1	C 10100			
Laiton	Cu Zn 30		2.0321					

ANALYSE MATIERE SUIVANT NORME EUROPEENNE

		Cu	Be	Co mini	Co + Ni + Fe max.	Fe max.	Ni max	Sn	P max
Bronze phosphoreux	Cu Sn 6	88						6	0,34
UE7P	Cu Sn 8								
Bronze Berilyum	Cu Be 2	99,5	1,8 - 2,0	0,20	0,60	0,20	0,3		
Cuivre	Cu ETP								
Chrysocale									
Laiton	Cu Zn 30								